

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

Scheda Tecnica – Geko Sound Therm

Guarnizione adesiva in materiale termoplastico adatta per uso interno ed esterno. Riduce il rumore (insonorizzazione certificata: abbattimento del rumore del 69%) ed isola termicamente. Ha una lunga durata e grande flessibilità. Autoadesivo, di rapida e facile applicazione. Ideale in casa, ufficio, albergo ed applicazioni industriali. Durata media: 15 anni. Per fessure 1 - 4 mm.

Composto:	Copolimero a blocchi di stirene idrogenato (HSBC) espanso	
Colori disponibili:	Marrone/Bianco/Nero	
Hardness:	30 Shore A	acc. DIN 53505
Densità:	0,89 g/cm ³	acc. DIN 53479
Carico di rottura:	9 N/mm ²	acc. DIN 53504
Allungamento a rottura:	760 %	acc. DIN 53504
Resistenza allo strappo:	15 N/mm	acc. DIN 53515
Hard / soft con:	PP	
Utilizzo Interno / esterno :	Interno/esterno	
Protezione contro i Raggi UV:	per uso esterno	
Metodo di produzione:	Estrusione	

Descrizione della Prova	Risultato	Tipo di prova
Resistenza alla soluzione di cloro:	buona	immersione
Resistenza all'acqua:	ottima	immersione
Resistenza all'acido solforico:	ottima	immersione
Resistenza alla soluzione alcolica:	media	immersione
Resistenza alla soluzione del sapone:	media	immersione
Resistenza all'olio di oliva:	media	immersione

Osservazioni:

I risultati dei nostri test sono determinati dai campioni e non dal profilo specifico estruso e sono solo una descrizione tecnica del nostro prodotto. Non sono destinati ad essere utilizzati per le specifiche e non assolvono al cliente la responsabilità di effettuare prove per determinare l'uso specifico del materiale e della procedura.

Con riserva di modifiche ed errori.

REV 2: 12-2023