

x 301/12

**MonoPatinata**

**Carta per etichetta e rivestimento  
scatole**

**ETIPREMIUM**

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
			70	75	80	85
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	70	75	80	85
Spessore	ISO 534	µm	58	62	66	70
Volume specifico	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0.82	0.82	0.82	0.82
Liscio Bekk	ISO 5627	s	1500	1500	1500	1500
Liscio Bekk retro	ISO 5627	s	600	600	600	600
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	65	65	65	65
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	95	95	95	95
Opacità ISO	ISO 2471	%	86	87	88	89
Resistenza alla trazione long.	ISO 1924-1/	KN/m	3.6	3.8	4	4.2
Resistenza alla trazione trasv.	ISO 1924-1/	KN/m	1.8	1.9	2	2.1
Forza di lacerazione longitudinale	ISO 1974	mN	320	330	340	350
Forza di lacerazione trasversale	ISO 1974	mN	380	390	400	410
Cobb 60 retro	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	22	22	22	22

**Note:**

Finitura:

**Gloss**

Metodi di stampa:

**Heatset Web-offset - Sheet-fed offset - Coldset Web-offset**

Applicazioni:

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.

Data di approvazione: 12/04/2013

Pagina 1 di 1